



**sunscreen tissue
outside solar
protection**



**SUN
PRO
TEX**


sunscreen tissue




OF: % openheid
% of holes
% de trous




TV: % zichtbare lichttransmissie
% of visible spectrum
% du spectre visible




G/tot: Zonnetoetredingsfactor
Shading Coefficient
Facteur Solaire




TS: % zonne toelaatbaarheid
% of transmitted solar energy
% d'énergie solaire transmise



RS: % zon-reflectie
% of reflected solar energy
% d'énergie solaire reflétée



AS: % zon-absorptie
% of absorbed solar energy
% d'énergie solaire absorbée



Alle gegevens zijn louter indicatief en niet contractueel
All data are purely indicative and non contractual
Toutes données sont à titre indicatif et non contractuelles



copacoscreenweavers

Manufacturer of sunsreen and insectscreen fabrics



Screen-Sergé

Beschrijving / Description / Definition

Zonweringsdoek voor buitenzonwering

Sunsreen fabrics for outdoor use

Screen anti-solaire pour usage extérieur

Samenstelling / Composition / Composition

Glasvezeldraad (42%) met PVC coating (58%)

Fibreglass (42%) with PVC coating (58%)

Fibre de verre (42%) - PVC (58%)

Beschikbare breedte / Available with / Largeur

135cm - 160cm - 190cm - 220cm - 250cm

kleurafhankelijk / dependent on color / en fonction de couleur

Verpakking / Packaging / Rouleaux

rollen van 50m / rolls of 50m / rouleaux de 50m

Weven / Weave / Tissage

dubbelkeper / serge double / dubble twill

Brandklasse / Fire Classification / Classement au feu

M1 / NFPA 701

Lichtechtheid / Colour fastness / Solidité des coloris à la lumière

Graad / grade / grade > 7 / ISO105 B 02

Confectie / Making up / Confection

Thermisch, hoofrequent of ultrasoon gelast

By heat, high frequency or ultrasonic welding

Thermique, haute fréquence, ultrasoon

Dikte / Thickness / Epaisseur

ca. 0,75 mm

Gewicht / Weight / Poids

ca. 525 g

Scheurweerstand / Tearing strength / Résistance à la déchirure

10/ 12 daN/NF G07.146

Rekweerstand / Elongation up to break point / Allongement à la rupture

4% ± 0,2% / NF G07-001

Trekweerstand / Breaking strength / Résistance à la rupture

Ketting / warp / chaîne: > 295 daN/5cm

Inslag / weft / trame: > 195 daN/5cm NF G07-001



Screen-Sergé

Zonweringsdoek voor buitenzonwering
Sunscreen fabrics for outdoor use
Screen anti-solaire pour usage extérieur

DOEK / FABRIC / SCREEN

Ref. Style Nr. Réf.	As	Rs	Ts	Tv	G/tot. ext.* EN 13363-1	OF = 5%
SC0103	63,8	28,9	7,3	6,3	0,12	
SC0140	76,0	18,4	5,6	4,7	0,12	
SC2040	61,0	30,0	9,0	5,0	0,09	
SC0703	50,6	39,1	10,3	7,1	0,14	
SC0740	61,5	31,0	7,5	4,4	0,12	
SC4040	61,7	26,2	12,1	4,9	0,16	
SCM01	74,0	21,0	6,0	5,0	0,07	
SCM02	39,0	45,0	16,0	14,0	0,13	

* dubbel glas / clear dubbel glass / double vitrage 4/12/4 EN 14501



Screen-Sergé

Zonweringsdoek voor buitenzonwering
Sunscreen fabrics for outdoor use
Screen anti-solaire pour usage extérieur

DOEK / FABRIC / SCREEN

Ref. Style Nr. Réf.	As	Rs	Ts	Tv	G/tot. ext.* EN 13363-1	OF=5%
SC0150	70,1	23,5	6,5	6,0	0,12	
SC2050	70,6	21,1	8,3	7,8	0,14	
SC0750	55,4	36,4	8,2	6,3	0,12	
SCM16	74,3	21,0	4,6	3,7	0,11	
SCM17	71,0	22,0	7,0	7,0	0,08	
SCM18	54,0	37,0	9,0	6,0	0,09	
SCM19	39,0	45,0	16,0	14,0	0,13	
SCM30	51,0	40,0	9,0	7,0	0,09	

* dubbel glas / clear dubbel glass / double vitrage 4/12/4 EN 14501



Screen-Sergé

Zonweringsdoek voor buitenzonwering
Sunscreen fabrics for outdoor use
Screen anti-solaire pour usage extérieur

DOEK / FABRIC / SCREEN

Ref. Style Nr. Réf.	As	Rs	Ts	Tv	G/tot. ext.* EN 13363-1	OF=5%
SC0109	65,6	27,7	6,8	5,7	0,12	
SC0708	49,3	40,8	9,9	7,8	0,13	
SC0709	49,8	39,6	10,6	7,3	0,14	
SC0909	37,7	45,0	17,3	8,3	0,18	
SCM47	65,0	29,0	6,0	6,0	0,08	
SCM48	54,0	37,0	9,0	7,0	0,09	
SCM56	51,0	40,0	9,0	7,0	0,09	
SC0816	63,4	26,1	10,5	8,4	0,15	

* dubbel glas / clear dubbel glass / double vitrage 4/12/4 EN 14501



Screen-Sergé

Zonweringsdoek voor buitenzonwering
Sunscreen fabrics for outdoor use
Screen anti-solaire pour usage extérieur

DOEK / FABRIC / SCREEN

Ref. Style Nr. Réf.	As	Rs	Ts	Tv	G/tot. ext.* EN 13363-1	OF=5%
SC0105	64,6	29,0	6,4	6,2	0,12	
SC0108	65,5	29,5	4,9	4,3	0,11	
SC0205	26,0	56,0	18,0	17,0	0,13	
SC0505	28,8	49,7	21,5	20,2	0,21	
SC0808	35,4	48,6	16,0	9,4	0,17	
SCM64	54,0	37,0	9,0	7,0	0,09	
SCM65	46,3	43,2	10,6	7,0	0,13	
SCM73	44,0	44,0	12,0	10,0	0,11	

* dubbel glas / clear dubbel glass / double vitrage 4/12/4 EN 14501



Screen-Sergé

Zonweringsdoek voor buitenzonwering
Sunscreen fabrics for outdoor use
Screen anti-solaire pour usage extérieur

DOEK / FABRIC / SCREEN

Ref. Style Nr. Réf.	As	Rs	Ts	Tv	G/tot. ext.* EN 13363-1	OF=5%
SC0102	56,2	37,2	6,7	6,6	0,11	
SC0110	68,8	26,5	4,7	4,5	0,11	
SC0202	13,2	65,9	21,0	21,2	0,19	
SC0207	39,0	45,0	16,0	17,0	0,13	
SC0707	51,7	38,3	10,1	8,4	0,13	
SC1002	39,1	49,2	11,7	10,2	0,14	
SC1010	54,1	36,5	9,4	7,7	0,13	
SC2002	26,4	58,2	15,5	13,7	0,15	
SC2020	32,5	52,5	14,9	12,9	0,16	

* dubbel glas / clear dubbel glass / double vitrage 4/12/4 EN 14501



Screen-Sergé

Zonweringsdoek voor buitenzonwering
Sunscreen fabrics for outdoor use
Screen anti-solaire pour usage extérieur

DOEK / FABRIC / SCREEN

Ref. Style Nr. Réf.	As	Rs	Ts	Tv	G/tot. ext.* EN 13363-1	OF=5%
SC0101	81,3	15,1	3,5	3,6	0,11	
SC0130	86,5	9,9	3,6	3,6	0,11	
SC0606	88,0	8,1	3,9	3,8	0,12	
SC1006	73,2	21,1	5,7	5,0	0,12	
SC3030	91,4	5,0	3,6	3,6	0,12	
SCM31	63,0	33,2	3,9	3,6	0,09	
SCM33	73,4	23,0	3,6	3,0	0,10	
SCM36	27,7	59,8	12,4	11,6	0,13	
SCM45	39,0	45,0	16,0	14,0	0,13	

* dubbel glas / clear dubbel glass / double vitrage 4/12/4 EN 14501

VISUEEL COMFORT EN THERMISCHE BESCHERMING
COMBINE VISUAL COMFORT AND THERMAL PERFORMANCE
COMBINE LE CONFORT VISUEL ET LA PERFORMANCE THERMALE



Screen-Sergé

www.sunprotex.be